

UN38.3 测试报告

UN38.3 Test Report

样品名称 : 保护锂离子充电电池 14650 1100mAh P1465C
3.7V, 1100mAh, 4.07Wh

Sample name : Protected Li-ion Rechargeable Battery 14650 1100mAh
P1465C
3.7V, 1100mAh, 4.07Wh

委托单位 : 深圳领跑能源科技有限公司

Consignor : KEEPOWER TECHNOLOGY CO., LIMITED.

深圳信特斯检测技术有限公司
Shenzhen SEM Test Technology Co., Ltd.



备注：报告未经本司的书面批准不得部分复制，检验检测结果仅对测试样品负责。报告经涂改、增删、无批准人签字或未加盖本司检验检测专用章无效。报告未加盖资质认定标志章，则仅用于科研、教学、内部质量控制等活动，不可用作向社会出具具有证明作用数据的用途。

Remarks: The results shown in this test report refer only to the sample(s) tested; this test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the company. The report would be invalid without specific stamp of test institute and the signatures of compiler and approver. If the report is not stamped with the accreditation recognized seal, it will only be used for scientific research, education, and internal quality control activities, and is not used for the purpose of issuing supporting data to the society.



样品名称 Sample name	中文 Chinese	保护锂离子充电电池 14650 1100mAh P1465C 3.7V, 1100mAh, 4.07Wh			
	英文 English	Protected Li-ion Rechargeable Battery 14650 1100mAh P1465C 3.7V, 1100mAh, 4.07Wh			
样品编号 Sample No.	01~48				
委托单位 Consignor	深圳领跑能源科技有限公司 KEEPPower TECHNOLOGY CO., LIMITED				
生产单位 Manufacturer	深圳领跑能源科技有限公司 KEEPPower TECHNOLOGY CO., LIMITED				
测试方法 和判定标准 Test method and criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 实验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment.1, 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment.1, 38.3				
样品外观 Appearance	黑色圆柱形电池, 尺寸 $\Phi 14.3 \times 68.4\text{mm}$ Black Cylindrical battery, size $\Phi 14.3 \times 68.4\text{mm}$				
样品接收日期 Accepted date	2020-02-21	测试起讫日期 Test date	2020-02-24 ~ 2020-03-05		
测试项目 Test items	高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、挤压、过度充电、强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Overcharge, Forced discharge.				
测试结论 Conclusion	<p>经测试, 该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 实验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment.1, 38.3 标准要求。</p> <p>The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment.1, 38.3</p> <p style="text-align: right;">签发日期(Issue date): 2020-03-06</p>				
备注 Comments	/				
编制 Compiler:		审核 Checker:		批准 Approver:	



序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result	本项结论 Test conclusion	备注 Remarks	
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《关于危险货物运输的建议书 实验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment.1, 38.3 试验 T.1 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/	
2	温度试验 Thermal test	联合国《关于危险货物运输的建议书 实验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment.1, 38.3 试验 T.2 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/	
3	振动 Vibration	联合国《关于危险货物运输的建议书 实验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment.1, 38.3 试验 T.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/	
4	冲击 Shock	联合国《关于危险货物运输的建议书 实验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment.1, 38.3 试验 T.4 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/	
5	外部短路 External short-circuit	联合国《关于危险货物运输的建议书 实验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment.1, 38.3 试验 T.5 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/	
6	挤压 Crush	联合国《关于危险货物运输的建议书 实验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment.1, 38.3 试验 T.6 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/	
7	过度充电 Overcharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 实验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment.1, 38.3 试验 T.7 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/	
8	强制放电 Forced discharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 实验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment.1, 38.3 试验 T.8 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/	
测试环境条件 Test environment condition		环境温度: 20℃ - 25℃; 环境湿度: 45% - 75% Ambient temperature: 20℃ - 25℃, Ambient humidity: 45% - 75%				
分包测试情况 Subcontracted test condition		测试项目 Test items	/			
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post code	/
			地址 Address	/	电话 Tel	/



附表 1
Appendix 1

序号 No.	1	测试项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
01	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.975	4.196	26.971	4.194	0.015	99.95	O
02	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.890	4.200	26.888	4.197	0.007	99.93	O
03	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	27.099	4.198	27.096	4.196	0.011	99.95	O
04	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.951	4.197	26.948	4.194	0.011	99.93	O
05	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.860	4.192	26.858	4.191	0.007	99.98	O
06	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.936	4.198	26.933	4.195	0.011	99.93	O
07	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.772	4.197	26.769	4.194	0.011	99.93	O
08	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.945	4.193	26.944	4.191	0.004	99.95	O
09	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.840	4.195	26.840	4.192	0.000	99.93	O
10	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.857	4.194	26.856	4.192	0.004	99.95	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



附表 2
Appendix 2

序号 No.	2	测试项目名称 Name of Test Items		温度试验 Thermal test				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
01	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.971	4.194	26.954	4.105	0.063	97.88	O
02	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.888	4.197	26.873	4.104	0.056	97.78	O
03	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	27.096	4.196	27.076	4.101	0.074	97.74	O
04	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.948	4.194	26.930	4.107	0.067	97.93	O
05	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.858	4.191	26.830	4.106	0.104	97.97	O
06	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.933	4.195	26.909	4.102	0.089	97.78	O
07	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.769	4.194	26.751	4.109	0.067	97.97	O
08	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.944	4.191	26.919	4.101	0.093	97.85	O
09	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.840	4.192	26.815	4.110	0.093	98.04	O
10	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.856	4.192	26.839	4.103	0.063	97.88	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



附表 3
Appendix 3

序号 No.	3	测试项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
01	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.954	4.105	26.953	4.104	0.004	99.98	O
02	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.873	4.104	26.871	4.102	0.007	99.95	O
03	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	27.076	4.101	27.074	4.100	0.007	99.98	O
04	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.930	4.107	26.927	4.105	0.011	99.95	O
05	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.830	4.106	26.829	4.105	0.004	99.98	O
06	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.909	4.102	26.908	4.101	0.004	99.98	O
07	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.751	4.109	26.750	4.107	0.004	99.95	O
08	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.919	4.101	26.917	4.100	0.007	99.98	O
09	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.815	4.110	26.812	4.108	0.011	99.95	O
10	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.839	4.103	26.838	4.102	0.004	99.98	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



附表 4
Appendix 4

序号 No.	4	测试项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
01	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.953	4.104	26.952	4.103	0.004	99.98	O
02	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.871	4.102	26.871	4.101	0.000	99.98	O
03	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	27.074	4.100	27.073	4.099	0.004	99.98	O
04	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.927	4.105	26.925	4.104	0.007	99.98	O
05	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	26.829	4.105	26.828	4.103	0.004	99.95	O
06	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.908	4.101	26.907	4.098	0.004	99.93	O
07	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.750	4.107	26.747	4.105	0.011	99.95	O
08	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.917	4.100	26.915	4.098	0.007	99.95	O
09	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.812	4.108	26.810	4.106	0.007	99.95	O
10	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	26.838	4.102	26.837	4.100	0.004	99.95	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



附表 5
Appendix 5

序号 No.	5	测试项目名称 Name of Test Items	外部短路 External short circuit	
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (°C)	测试结果 Test result	备注 Remark
01	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	55.6	O	/
02	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	55.7	O	/
03	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	55.4	O	/
04	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	55.9	O	/
05	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	55.2	O	/
06	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	55.5	O	/
07	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	55.7	O	/
08	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	55.7	O	/
09	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	55.3	O	/
10	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	55.8	O	/
以下空白				
注: D-解体; R-破裂; F-起火; O-无解体、无破裂、无起火。 Note: D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No disassembly, no rupture & no fire				



附表 6
Appendix 6

序号 No.	6	测试项目名称 Name of Test Items	挤压 Crush	
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (°C)	测试结果 Test result	备注 Remark
11	首次循环, 50%充电 1st CYC, 50% Charged	91.7	O	/
12	首次循环, 50%充电 1st CYC, 50% Charged	87.4	O	/
13	首次循环, 50%充电 1st CYC, 50% Charged	82.9	O	/
14	首次循环, 50%充电 1st CYC, 50% Charged	116.6	O	/
15	首次循环, 50%充电 1st CYC, 50% Charged	86.7	O	/
16	第 25 次循环, 50%充电 25th CYC, 50% Charged	79.1	O	
17	第 25 次循环, 50%充电 25th CYC, 50% Charged	93.2	O	
18	第 25 次循环, 50%充电 25th CYC, 50% Charged	87.3	O	
19	第 25 次循环, 50%充电 25th CYC, 50% Charged	80.6	O	
20	第 25 次循环, 50%充电 25th CYC, 50% Charged	84.7	O	
以下空白				

注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire



附表 7
Appendix 7







序号 No.	7	测试项目名称 Name of Test Items	过度充电 Overcharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
21	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	O	/
22	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	O	/
23	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	O	/
24	首次循环,完全充电 1st CYC, Fully Charged	O	/
25	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	O	/
26	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	O	/
27	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	O	/
28	第 25 个循环,完全充电 25th CYC, Fully Charged	O	/
以下空白			
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire			



附表 8
Appendix 8

序号 No.	8	测试项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
29	首次循环, 完全放电 1st CYC, Fully Discharged	O	/
30	首次循环, 完全放电 1st CYC, Fully Discharged	O	/
31	首次循环, 完全放电 1st CYC, Fully Discharged	O	/
32	首次循环, 完全放电 1st CYC, Fully Discharged	O	/
33	首次循环, 完全放电 1st CYC, Fully Discharged	O	/
34	首次循环, 完全放电 1st CYC, Fully Discharged	O	/
35	首次循环, 完全放电 1st CYC, Fully Discharged	O	/
36	首次循环, 完全放电 1st CYC, Fully Discharged	O	/
37	首次循环, 完全放电 1st CYC, Fully Discharged	O	/
38	首次循环, 完全放电 1st CYC, Fully Discharged	O	/
39	第 25 次循环, 完全放电 25th CYC, Fully Discharged	O	/
40	第 25 次循环, 完全放电 25th CYC, Fully Discharged	O	/
41	第 25 次循环, 完全放电 25th CYC, Fully Discharged	O	/
42	第 25 次循环, 完全放电 25th CYC, Fully Discharged	O	/
43	第 25 次循环, 完全放电 25th CYC, Fully Discharged	O	/
44	第 25 次循环, 完全放电 25th CYC, Fully Discharged	O	/
45	第 25 次循环, 完全放电 25th CYC, Fully Discharged	O	/
46	第 25 次循环, 完全放电 25th CYC, Fully Discharged	O	/
47	第 25 次循环, 完全放电 25th CYC, Fully Discharged	O	/
48	第 25 次循环, 完全放电 25th CYC, Fully Discharged	O	/
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire			

样品照片
Sample photo



===== 报告结束 End of Report =====